



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



## DATI TEST ANTIBATTERICO

EFFETTUATO DA: **UNIVERSITÀ DI PADOVA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: **EN ISO 20743:2013**  
(DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ  
ANTIBATTERICA DEI TESSUTI)

### RISULTATI ANALISI:

#### SENZA TRATTAMENTO

BATTERI SULLA SUPERFICE DEL FILTRO  
AL MOMENTO DELL'ESPOSIZIONE: **28.300\*\***

BATTERI SULLA SUPERFICE DEL FILTRO  
DOPO 24 ORE: **9.600.000\*\***

#### CON TRATTAMENTO



BATTERI SULLA SUPERFICE DEL FILTRO  
AL MOMENTO DELL'ESPOSIZIONE: **3.450\*\***

BATTERI SULLA SUPERFICE DEL FILTRO  
DOPO 24 ORE: **> 30\*\***

\*\*MEDIA VALORI CEPPA GRAM POSITIVO / NEGATIVO